



Film estirable antiestático

Ficha Técnica

Descripción

Film de polietileno electrostático disipativo homogéneo sin aminas que es efectivo a bajas humedades (menos de 12%). Estos embalajes proporcionan protección efectiva para la manipulación de productos sensibles a las cargas electrostáticas. Especialmente diseñado para las industrias química-farmacéutica y electrónica.

Apto tanto para el aislamiento y protección de equipos sensibles a descargas electrostáticas como paletización de productos en zonas clasificadas ATEX.



Propiedades físicas

Peso bobina	Aprox. 2,6 kg / 18 kg
Color	Transparente/rosa
Reciclable	
Medidas	500 mm (ancho) x 250 m (largo) 500 mm (ancho) x 1700 m (largo)
Polietileno estirable	
Espesor	25 µ (Galga 100)
Resistencia a la tracción conforme norma ASTM D 882	MD 35 N/mm ² TD 30 N/mm ²
Alargamiento a la rotura conforme norma ASTM D 882	

Propiedades eléctricas

Resistencia superficial	<1E10 Ohmios a 50% HR y <1E11 Ohmios a 12 % HR
Resistividad superficial	<1E12 Ohmios/cuadro. Cuando se mide de acuerdo con ASTM método D-257-66, la resistencia superficial está comprendida entre de 1010 y 1011 Ohm/cuadro. Por lo que cumplen con la normativa MIL spec 81705-B
Tiempo de descarga	< 2 s (5000 - 0 Voltios)

Código	Descripción
043.050.250.101.000	Bobina de film estirable 50cm x 250m M.76
043.050.250.101.000.001	Bobina de film estirable 50cm x 250m M.50
043.050.250.101.000.001.20	Bobina manual film retract. Antiestático 500mm - M.76 (Rollo 1560m)